



CHRYSO® RD 40

Redoz Beton Katkısı

Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı TS EN 934-2 Ç.2

Açıklama

CHRYSO®RD 40 PCP katkı (hiper akışkanlaştırıcı) kullanılmış betonlar hariç, her sınıf beton için, her türlü iklim koşullarında pompalama öncesi betonun akışkanlığını arttırmada kullanılan super akışkanlaştırıcı katkı malzemesidir.

Betonun nakliyesi sırasında değişik sebepler ile azalan betonun kıvamı, **CHRYSO®RD 40** ilavesi ile ilk kıvamına veya üstüne getirilir. Bu şekilde orijinal beton dizaynının bozulması ve durabilite kaygıları ortadan kaldırılır.

CHRYSO®RD 40'nin hazır betona en büyük faydası, Santraldan daha düşük su/çimento oranlarında beton üretme imkanı sağladığı için nihai mukavemetlerin artmasıdır.

Teknik Özellikler

- Görünüm : Sıvı
- Renk : Kahverengi
- Yoğunluk : $1,075 \pm 0,02$ gr/cm³
- pH : $7,0 \pm 1$
- Klorür İçeriği : $<0,1$

Ambalaj

- Dökme
- Sac Varil : 215 lt
- Plastik Tank : 1000 lt

Kullanma Talimatı

Kullanım Alanları

- Şantiyede beton kıvamının yükseltilmesi gereken her uygulamada

Kullanım yöntemi

Dozaj: Genelde kullanım dozajı , karışım içerisinde ki bağlayıcı ağırlığının **%0,25-%1,0**'dir.

CHRYSO® RD 40 optimum dozajı betonda beklenen kıvam artışını sağlamak için şantiyenizde kendi malzemelerinizle yapacağınız deneyler sonucu kesinlik kazandıracaktır. Ayrıntılı bilgi ve teknik destek için CHRYSO satış/teknik destek ekibine danışabilirsiniz.

CHRYSO® RD 40 suda tamamen çözünür. Üründen yüksek performans almak için karma suyunun son yarısını da katılması tavsiye edilir.

Uyarılar

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen hale getiriniz.
- Donması halinde çözülüp karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini geri kazanacaktır.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri Güvenlik Bilgi Föyü'nde (SDS) mevcuttur . uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
- Raf Ömrü : 12 ay